

E

Chimie du bâtiment



Huile de décoffrage minérale recyclée



Agent de démoulage différé prêt à l'emploi base végétale, formulé majoritairement à partir de composants végétaux

- Sans solvants aromatiques
- Bels aspects de surface sans bullage, ni tache

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	💧
💧 Critère favorable 🔥 Critère défavorable		

Conditionnement :

- Bidon de 20 L
- Fût de 215 L
- Cuve de 1000L

Domaine d'utilisation :

- ♦ Bétons banchés
- ♦ Préfabrication lourde
- ♦ Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage

Précautions d'utilisation :

- ♦ Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière
- ♦ Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité
- ♦ Pression d'application : 6 bars

Performances :

- Nature : liquide
- Couleur : brun
- ♦ Densité : <1,000
- ♦ Point éclair : > 100°C
- Viscosité cinématique 40°C : 10,5 mm²/s (cSt) +/- 3,0mm²/s (cSt)

Informations pratiques :

Conserver hors gel

- ♦ Conservation : durée de vie : 24 mois si conservé dans un emballage d'origine
- ♦ Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage
- ♦ Consommation : moule métallique : 50 m²/l
- coffrage bois : 30m²/l
- ♦ La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application



Huile de décoffrage synthèse



Agent de démoulage différé synthèse prêt à l'emploi dont la composition ne comporte pas de solvant

- Forme un film anti adhérent résistant aux très fortes températures
- Bels aspects de surface sans bullage, ni tache
- Sans action néfaste vis-à-vis de la plupart des caoutchoucs, plastiques et polystyrènes

Conditionnement :

- Bidon de 20 L
- Fût de 215 L
- Cuve de 1000L

Domaine d'utilisation :

- ♦ Tous types de ciment , béton étuvé
- ♦ Bétons banchés
- ♦ Moules métalliques et plastiques
- ♦ Tous types de pièces en démoulage différé

Précautions d'utilisation :

- ♦ Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc , il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière
- ♦ Avant tout utilisation , consulter la fiche de données de sécurité
- ♦ Pression d'application : 6 bars

Performances :

- ♦ Densité : <1,000
- ♦ Point éclair : > 100°C
- ♦ Viscosité cinématique (20°C) : 42,0mm²/s (cSt) +/- 6,0mm²/s (cSt)

Informations pratiques :

♦ Ce produit doit être appliqué par pulvérisation ou à l'éponge sous forme de film régulier sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage .

Afin d'éliminer tout excès d'huile nous recommandons après pulvérisation , le passage de la raclette

♦ La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement

♦ Conservation :

- Durée de vie : 24 mois

- En cas de gel , ce produit conserve des priorités . Après dégel , une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène

♦ Consommation :

- La consommation dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application

- Consommation moyenne : environ 50m²/l pour moule métallique



Huile de décoffrage base végétale



Agent de démoulage différé prêt à l'emploi base végétale, formulé majoritairement à partir de composants végétaux

- Sans solvants aromatiques
- Bels aspects de surface sans bullage, ni tache

Classification SYNAD des agents de démoulage		
Sécurité feu		▲▲
Utilisateurs / Environnement	Hygiène	▲▲▲▲▲
	C.OV	▲
	Biodégradabilité	▲
▲ Critère favorable ▲ Critère défavorable		

Conditionnement :

- Bidon de 20 L
- Fût de 215 L
- Cuve de 1000L

Domaine d'utilisation :

- ◆ Bétons banchés et précontraints
- ◆ Préfabrication lourde
- ◆ Compatible avec un faible étuvage
- ◆ Compatible pour contact avec polystyrène

Précautions d'utilisation :

- ◆ Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière
- ◆ Avant tout utilisation, consulter la fiche de données de sécurité
- ◆ Pression d'application : 4 bars
- ◆ Buse recommandée 010 (En cas de température inférieure à 10°C l'utilisation d'une buse 015 est recommandé)

Performances :

- ◆ Densité : <1,0
- ◆ Point éclair : > 90°C
- ◆ Vitesse cinématique 40°C : > 20,5 mm²/s (cSt)
- ◆ Biodégradabilité : > 60% à 28 jours selon OCDE 301 F

Informations pratiques :

- ◆ Consommation :
 - Consommation moyenne : environ 50m²/l pour moule métallique
 - La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application
- ◆ Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) ou à l'éponge sous forme de film régulier sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage
- ◆ Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette
- ◆ La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement



Pulvérisateurs



Pulvérisateurs professionnels de marque MESTO. Cuves de différentes contenances en acier ou en plastique. Equipés de joints type Viton, ils sont spécialement adaptés aux agents de démoulage

Référence	Cuve	Contenance
JGP6	Acier	6 litres
JGP10	Acier	10 litres
JGP5P	Plastique	5 litres
JPGA5PE	Plastique Eco	5 litres

Pièces détachées



Référence	Désignation	Conditionnement
JGBPJR	Buse jet plat 2,5 mm	Pièce
JGLP	Lance laiton seule	Pièce
JGLT	Lance laiton télescopique	Pièce
JGBTS	Poignée plastique	Pièce
JGBTSL	Poignée laiton	Pièce
JGTP	Tuyau spirale avec écrous	Pièce
JGPCF	Pompe à air	Pièce
JGJRT	Jeu de joints	Pièce





Scellement chimique

Résine de scellement spéciale fers à béton
Qualité structurale – RC2

Référence	Désignation	Conditionnement
SCFISCHF	Cartouche simple de 300 ml	Carton de 12 cartouches
SCFISCH360S	Cartouche double de 360 ml	Carton de 6 cartouches



Référence	Désignation	Conditionnement
PSTAJ	Pistolet simple cartouche	Pièce
PSFISH	Pistolet double cartouche	Pièce
SCFISCHEI	Embout injection FIS360	Sac de 10 pièces
SOUFFLETTE	Soufflette de nettoyage	Pièce



Outils de pompage



Mortiers WEBER

Référence	Désignation	Conditionnement
MORR2	Mortier R2	Sac de 25 kg
MORR3	Mortier R3	Sac de 25 kg
RAG25F	Ragréage poudre fin	Seau de 25 litres
RAG25G	Ragréage poudre gros	Seau de 25 litres



Bitume noir de fondation

Référence	Désignation	Conditionnement
BNF30	Bitume noir de fondation liquide	Seau de 25 kg